

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМЫВОК ДЛЯ ЛКП В БЕЛАРУСИ

СМЫВКА СПК-1

Профессиональное решение для удаления химически стойких лакокрасочных покрытий погружным методом

«Погрузил — и забыл о краске»

Смывка СПК-1 — незагущённая жидкость для удаления полиуретановых, эпоксидных, акриловых, порошковых и других химически стойких ЛКП. Идеальна для подготовки металлических деталей перед гидроструйной или дробеструйной обработкой. Разработана и произведена в Беларуси по европейским стандартам качества.

Готова к применению

Не требует разбавления водой — используется сразу из канистры.

Безопасна для металла

Коррозионно неактивна к стали, цинку и алюминию.

Быстрый результат

Время экспозиции всего 10–60 минут в зависимости от типа покрытия.

Широкий рабочий диапазон

Работает при температуре от –10 до +35 °С.

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость красного цвета или бесцветная
Вязкость	Не вязкая, не загущённая
Способ нанесения	Замачивание деталей в ёмкости с крышкой
Время экспозиции	10–60 минут
Разбавление	Не требуется
Рабочая температура	от –10 до +35 °С
Оптимальная температура	от +10 до +30 °С
Коррозионная активность	Неактивна к стали, цинку, алюминию
Тара	Полиэтиленовая канистра, 25 кг
Гарантийный срок хранения	1 год

Область применения

Смывка СПК-1 удаляет широкий спектр химически стойких покрытий:

- Полиуретановые покрытия
- Эпоксидные покрытия
- Акриловые покрытия
- Порошковые покрытия
- Другие химически стойкие ЛКП

Устойчивые к смывке пластики: полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен (ПТФЭ).

Почему выбирают СПК-1

Смывка СПК-1 — не просто альтернатива импортным составам, а самостоятельная разработка с рядом практических преимуществ перед конкурентами:

Единственный производитель в Беларуси

Продукт всегда в наличии на месте — без растаможки, валютных рисков и долгих сроков поставки.

Собственная лаборатория

Формула разработана и постоянно совершенствуется нашими технологами, а не куплена по лицензии.

Государственная сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует нормам качества, действующим в Беларуси.

Бесплатные образцы

Протестируйте эффективность на своих деталях перед тем, как заказать партию.

Гибкие объёмы поставки

Работаем как с небольшими заказами, так и с крупными промышленными партиями.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Очистите деталь от сильных загрязнений щёткой, водой под высоким давлением или растворителем. Изолируйте материалы, которые не должны контактировать со смывкой; исключите контакт с резиновыми и не устойчивыми пластиковыми изделиями. Работайте при хорошей вентиляции.

2 Подготовка смывки

Перемешайте смывку СПК-1 перед каждым использованием — это повышает проникающую способность компонентов в краску.

3 Замочите деталь

Налейте смывку в химически стойкую ёмкость (полиэтилен, полипропилен, нержавеющая сталь) и погрузите изделие так, чтобы слой смывки над ним составлял 10–20 мм. Герметично закройте ёмкость и оставьте деталь до растрескивания или вспучивания покрытия.

4 Промойте поверхность

Удалите размягчённое покрытие шпателем, скребком или струёй воды под высоким давлением, либо гидро- или дробеструйным методом. При последующей абразивоструйной обработке предварительная промывка водой не требуется. Не допускайте высыхания смывки на детали перед дальнейшей обработкой.

5 Финальная обработка

После удаления краски промойте поверхность водой, техническим моющим средством или органическим растворителем — в зависимости от дальнейших операций. После абразивоструйной обработки промывка не требуется.

6 Повторное использование

Смывка остаётся рабочей, пока в ёмкости сохраняется жидкая фаза — это позволяет использовать её многократно.

Меры предосторожности и хранение

Меры предосторожности

- Работайте только в хорошо вентилируемом помещении.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки, очки, спецодежду и обувь.
- Перед началом работы изучите Паспорт безопасности (доступен по запросу) — в нём указаны сведения о вредности продукта, транспортировке, хранении и первой помощи.

Условия хранения

- Храните вертикально, в закрытых канистрах, при температуре от -25 до $+25$ °C.
- Перед использованием выдержите смывку при температуре $+15...+25$ °C в течение двух суток.
- Избегайте нагрева, искр, открытого огня и прямого солнечного света. Не нагревайте смывку выше $+35$ °C.
- Храните в местах, недоступных для детей.
- Открывайте канистру осторожно для выравнивания давления; после использования плотно закройте крышку, выждав 5 минут перед завинчиванием.

Один флакон. Любое покрытие. Готов к бою сразу.

Свяжитесь с нами

ООО «БЕЛГАЛЬВАТЕХ»

Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-2/1. УНП 191472344

Фактический адрес: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 31

Телефоны: +375 29 661 48 20, +375 29 699 91 91

e-mail: belgalvatech@gmail.com