

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМЫВОК ДЛЯ ЛКП В БЕЛАРУСИ

СМЫВКА СПК-2

Быстрое и эффективное удаление сильнополимеризованных и эпоксидных ЛКП горячей сушки

«СПК-2: держится крепче, чем краска»

Смывка СПК-2 — вязкая тиксотропная смывка для удаления химически стойких ЛКП: эпоксидных покрытий горячей сушки и сильнополимеризованных покрытий, в том числе после длительной эксплуатации в жарких странах. Наносится безвоздушным аппаратом или кистью и работает очень быстро и эффективно. Разработана и произведена в Беларуси по европейским стандартам качества.

Работает очень быстро

Время экспозиции всего 2–20 минут (до 30 минут для многослойных покрытий).

Безопасна для металла

Коррозионно неактивна к стали, цинку и алюминию.

Держится на поверхности

Высокие тиксотропные свойства — не стекает даже с вертикальных и сложных поверхностей.

Широкий рабочий диапазон

Работает при температуре от –10 до +35 °С.

Технические характеристики

Внешний вид	Вязкая жидкость красного цвета
Вязкость	Высокие тиксотропные свойства
Способ нанесения	Аппарат безвоздушного нанесения или кисть
Примерный расход	200–700 г/м ²
Время экспозиции	2–20 минут, до 30 минут для многослойных покрытий
Разбавление	Разбавление водой не допускается
Рабочая температура	от –10 до +35 °С
Оптимальная температура	от +10 до +30 °С
Коррозионная активность	Неактивна к стали, цинку, алюминию
Тара	Полиэтиленовая канистра, 25 кг
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Область применения

Смывка СПК-2 предназначена для удаления химически стойких покрытий:

- Эпоксидные ЛКП горячей сушки
- Сильнополимеризованные ЛКП
- Покрытия, длительно эксплуатировавшиеся в жарких странах
- Многослойные лакокрасочные системы

Совет: перед основной обработкой всегда протестируйте смывку на небольшом малозаметном участке поверхности.

Почему выбирают СПК-2

Смывка СПК-2 — не просто альтернатива импортным составам, а самостоятельная разработка с рядом практических преимуществ перед конкурентами:

Единственный производитель в Беларуси

Продукт всегда в наличии на месте — без растаможки, валютных рисков и долгих сроков поставки.

Собственная лаборатория

Формула разработана и постоянно совершенствуется нашими технологами, а не куплена по лицензии.

Государственная сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует нормам качества, действующим в Беларуси.

Бесплатные образцы

Протестируйте эффективность на своих деталях перед тем, как заказать партию.

Гибкие объёмы поставки

Работаем как с небольшими заказами, так и с крупными промышленными партиями.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Очистите поверхность от загрязнений водой, техническим моющим средством или растворителем. Старую отслоившуюся краску зачистите щёткой. Изолируйте участки, которые не должны контактировать со смывкой, металлическим скотчем. Тщательно встряхните канистру перед использованием и протестируйте смывку на небольшом участке.

2 Нанесите смывку

Наносите смывку СПК-2 сплошным равномерным слоем толщиной 0,5–1 мм безвоздушным аппаратом или кистью. При нанесении кистью двигайтесь в одном направлении, чтобы уменьшить испарение активных компонентов и не оставлять бороздок.

3 Выдержите время экспозиции

Оставьте смывку на поверхности до растрескивания и вспучивания покрытия, затем подождите ещё 10–15 минут. Общее рекомендуемое время воздействия — 15–60 минут. Не допускайте высыхания смывки: тонкий слой или сильное впитывание в дешёвые неотверждённые ЛКП может привести к высыханию — в этом случае нанесите смывку повторно.

4 Удалите покрытие

Размякнённое лакокрасочное покрытие удалите шпателем, скребком или струёй воды под высоким давлением. Участки с неудалённым покрытием обработайте смывкой повторно.

5 Промойте поверхность

После обработки промойте поверхность водой, техническим моющим средством или органическим растворителем — в зависимости от дальнейших операций.

Меры предосторожности и хранение

Меры предосторожности

- Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, используя спецодежду и средства защиты: респиратор, герметичные очки, защитные перчатки.
- При попадании средства в глаза немедленно промойте их струёй воды и обратитесь к врачу.
- При попадании смывки на кожу смойте водой с мылом.

Условия хранения

- Храните в герметичной таре, вертикально, при температуре от -25 до $+25$ °C.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Храните вдали от источников открытого огня и отопительных приборов, а также вдали от пищевых продуктов.
- Храните в местах, недоступных для детей.

Быстро. Вязко. Эффективно.

Свяжитесь с нами

ООО «БЕЛГАЛЬВАТЕХ»

Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-2/1. УНП 191472344

Фактический адрес: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 31

Телефоны: +375 29 661 48 20, +375 29 699 91 91

e-mail: belgalvatech@gmail.com